Cyberbond CB

Adhésif Anaérobie SH 58

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Caractéristiques :



- ➔ Couleur : Rouge
- ➔ Viscosité mPas : 30000 à 50000 tx
- ➔ Résistance : forte
- ➔ Jeu Maximum admissible : 0,10 à 0,50 mm
- ➔ T° max. : -50° / +150°C

Gel d'étanchéité spécial «plans de joints» (usinés ou bruts)

Avantages

ASTUCE :
Après une utilisation, retirer légèrement le piston en arrière pour éviter que le produit ne continue de s'écouler. Il n'est alors plus nécessaire de remettre le capuchon blanc.

733266

733265

- Résine mono composante anaérobie, ne durcit qu'en absence d'air après assemblage
- Etanchéité immédiate (résistance maxi 24 heures)
- Résiste à tous les fluides automobiles
- Conserve une relative souplesse
- Aucun risque d'obstruer, par débordement de produit certains passages vitaux de fluides
- Préconisé par de nombreux constructeurs automobiles poids lourds agricoles, engins T.P, manutention et marin pour de multiples applications telles que :
  boîtes de vitesse, pompes à eau-huile-essence, hydraulique, couvercles de relevage, boîtiers, carters d'huile, compresseurs…
- Utilisation sans joint ou en renforcement du joint normal après avoir nettoyé et dégraissé les surfaces avec l'aérosol 9999
- 25 g de produit permet de réaliser un cordon de 8 mètres

AVANTAGES SERINGUE :
- Utilisation d'une seule main (Facilité de mise en œuvre)
- Pas de perte de produit (Extrusion totale par rapport au tube)
- Ne sèche pas à l'air libre

Cartouche 300g
Boite x 12

Seringue 25g
Boite x12

Seringue 50g
Boite x 10